

GD3-200

No	Property unit/Nazwa wskaźnika	Value/Wskaźniki nominalne	Test standard Metoda badania	Tolerance Tolerancje
1	Grammage, g/m ² Gramatura, g/m ²	200	DSTU 2297	±3%
2	Thickness, μm Grubość, μm	220	DSTU EN 20534	±5%
3	Short Span Crush Test SCT, CD, kN/m, min Opór ściskaniu, SCT kH/m, CD, nie mniej	2,4	ISO 9895	-0,3
4	Brightness Top, %, (D65/2) Jasność góra, %, (D65/2)	80	DSTU 2570 ISO 2470-2	±2
5	Burst strength, kPa Absolutna odporność na wgniecenia, kPa	360	DSTU ISO 2759	-10%

Laboratory test climate: (23±1)°C, (50±2)%.
 Issued: 09.09.2019.

All figures mentioned above may be subject to technical changes.

Warunki wykonania badań: (23±1)°C, (50±2)%.
 Data specyfikacji: 09.09.2019.

Liczby, zaznaczone wyżej, mogą być zmienione z przyczyn technicznych.

Packaging/Opakowanie

Reel Holender	width/szerokość:	max 2500 mm	min 500 mm
	diameter/średnica:	max 1400 mm	min 950 mm
	type of packaging/ typy opakowań:	paper papier	
	core/tuleja:	150 mm	