

DivoPrint®GD3

№	Property unit/Nazwa wskaźnika	Value/Wskaźniki nominalne						Test standard Metoda badania	Tolerance Tolerancje
		230	250	280	310	350	370		
1	Grammage, g/m ² Gramatura, g/m ²	230	250	280	310	350	370	DSTU 2297	±3%
2	Thickness, μm Grubość, μm	280	310	350	400	450	480	DSTU EN 20534	±5%
3	Stiffness L&W (5°), mNm: Szywność L&W (5°), mNm: - CD - MD	2,7 9,7	4,0 14,6	5,3 19,4	7,8 25,6	11,2 36,0	13,6 42,3	DIN 53121	±15%
4	Brightness Top, %, (D65/2) Jasność góra, %, (D65/2)	80						DSTU ISO 2570 ISO 2470-2	±2

Laboratory test climate: (23±1)°C, (50±2)%.

Issued: 09.09.2019.

All figures mentioned above may be subject to technical changes.

Warunki wykonania badań: (23±1)°C, (50±2)%.

Data specyfikacji: 09.09.2019.

Liczby, zaznaczone wyżej, mogą być zmienione z przyczyn technicznych.

Packaging/Opakowanie

Sheet Arkusz	width/szerokość:	max 1580 mm	min 470 mm
	length/długość:	max 1580 mm	min 520 mm
	bale height/wysokość stosu:	max 1400 mm	min 800 mm
	type of packaging/typy opakowań:	shrink film, bale on the pallet with the busbar/ folia termokurczliwa, stos na podstawce z oszynowaniem	

Reel Holender	width/szerokość:	max 2500 mm	min 500 mm
	diameter/średnica:	max 1400 mm	min 950 mm
	type of packaging/ typy opakowań:	paper papier	
	core/tuleja:	150 mm	

ISO 9001, ISO 14001, FSC-STD-40, FSSC 22000

carton@papier.kiev.ua

+38 04572 76 315

www.papir.kiev.ua

